

DESCRIPTION DU PRODUIT

Impression opacifiante pour ravalement, à base de copolymères acryliques en phase aqueuse.
Extérieur.

USAGES ET PROPRIETES

- S'intègre parfaitement dans les systèmes respirant pour façades.
- Convient pour tous les travaux de rénovation de façades réalisées avec nos peintures et revêtements semi-épais de classe D2, D3 ou d'imperméabilité de classe II à I4, selon la norme NF P 84-403.
- Granuleux, permet d'appliquer une forte épaisseur et facilite l'application des couches de finition.

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59.1).
En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION
Béton, ciment, mortier hydraulique brut	Egrenage, brossage, dépolissage soigné	1 couche GLOBAPRIM HYDRO
Briques	Brossage, dépolissage soigné. Prévoir la révision des joints.	
Béton, ciment, enduit hydraulique peints en bon état	Brossage, dépolissage soigné ou Lavage HP	
Béton, ciment, enduit hydraulique peints en mauvais état	Grattage des parties non adhérentes. Brossage, dépolissage soigné ou lavage HP ou Décapage complet des anciennes peintures.	

Précaution et recommandation

Présence d'épaufrures, trous, lézardes : utiliser le STELMIDE ROC ou le MORTIER DE REPARATION I39 (voir fiche technique de ces produits).

Présence de fissures stabilisées : utiliser le RESTOR FILLER LHW (voir fiche technique de ce produit).

Présence de bullage ou défaut de planéité sur béton ou enduit ciment brut : utiliser le MORTIER DE RAGREAGE 534 (voir fiche technique de ce produit).

Présence de mousses, algues ou champignons : traiter à la SOLUTION ANTIMOUSSE (voir fiche technique de ce produit).

Décapage des anciennes peintures ou revêtements organiques : utiliser le DECAPANT FACADE (voir fiche technique de ce produit).

Sur fonds particulièrement contaminés par les micro-organismes : ajouter au produit la DOSE FONGICIDE BT84 (voir fiche technique de ce produit). Ces précautions seront prises systématiquement dans les régions propices au développement des micro-organismes.

Il faut éliminer la cause des efflorescences si on veut éviter leur réapparition.

Ne convient sur anciens fonds très farinant.

Ne convient pas comme impression sur pâte de verre, grés cérame et plâtre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

MATERIEL D'APPLICATION	:	brosse ou rouleau polyamide texturé 12-16 mm.
DILUTION	:	prêt à l'emploi. Peut être dilué à l'eau.
TEINTE	:	blanc.
NETTOYAGE DU MATERIEL	:	eau.
RENDEMENT (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).	:	6-7 m ² /l/couche
TEMPS DE SECHAGE A 23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE :		
Sec	:	3 heures.
Recouvrable	:	6 heures.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR N F T 36.005	:	Famille I - Classe 7b2
Extraits secs en poids	:	61 % ± 2%
Extraits secs en volume	:	44 % ± 3%
Densité du blanc à 20°C	:	1,44 ± 0,05

COMPOSITION

Liant (s)	:	copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
Pigment (s)	:	dioxyde de titane rutile et charges minérales.
Solvant (s)	:	eau.

CONSERVATION

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL COATINGS.



AKZO NOBEL COATINGS - Département TRIMETAL
Z.I. Les Bas Prés - B.P. 70113 - 60761 MONTATAIRE Cedex
Tél. 03 44 64 92 56 - Fax 03 44 64 92 70
Internet : www.trimetal-peintures.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.